

## Resinas Alquidales Cortas

### AL-142-60X

#### DESCRIPCION:

Resina alquidal corta de aceite de coco diluida en Xilol.

#### PROPIEDADES:

Buena adherencia y flexibilidad.

Bajo color.

Buena retención de brillo.

Compatible con Melaminas y/o Ureas.

Compatible con Nitrocelulosa.

Plastificantes en sistemas de poliuretanos con Nitrocelulosa.

Versión de mayor viscosidad de la AL-140-60X.

#### APLICACIONES:

Recubrimientos de dos componentes y/o base de Nitrocelulosa para Maderas.

- Barnices y Lacas

Recubrimientos para Coil Coating

- Esmaltes

#### PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Variable	Valor Min	Valor Max	Técnica de Análisis
Número Acido	--	9	TARQ-110
No Volátiles (%)	59	61	TARQ-210
Color Gardner	--	4+	TARQ-600
Apariencia	Transparente	Transparente	Visual
Visc. Brookfield (Cps) <sup>2</sup>	9,000	16,000	TARQ-300

<sup>2</sup> RVT, aguja # 5, 10 rpm @ 25°C

#### OTROS DATOS

Variable	Valor
% Hidroxilos base sólidos	4.2
Densidad (gr/ml) a 25 °C	1.032 (+/- 0.01)

**Este producto deberá de usarse antes de un año de su fecha de fabricación.**

#### CURADO:

Reacción con Isocianatos.

Reacción con Melaminas y/o Ureas por horneado. El tiempo y la temperatura de horneado dependen de:

- La relación Resina / Melamina y/o Urea

- El tipo de Melamina y/o Urea.

Para cualquier duda, consulte al Departamento de Servicio Técnico Recubrimientos.

#### ALMACENAMIENTO:

## Resinas Alquidales Cortas

### AL-142-60X

Mantenga los contenedores en un lugar fresco y seco. Alejados de cualquier fuente de calor, chispa y flama. Para un manejo y almacenamiento adecuado de este producto consulte su MSDS.

#### **EMBALAJE:**

El embalaje de esta resina AL-142-60X, es en tambores de 200 kilos.

Ultima Revisión: 01/03/2012

#### **DECLARACION DE RENUNCIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD**

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. LA GARANTIA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA ALGUN PROPOSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTIA QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO. El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. EL VENDEDOR NO APORTARA NINGUN OTRO REMEDIO, QUE INCLUYA LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI NINGUNA OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE, SIN LIMITARSE A ESTAS. El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o reembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.