

## Resinas Alquidales Copolimerizadas

### 3562-50X

#### DESCRIPCION:

Resina alquidal copolimerizada, modificada con Estireno, diluida en Xilol.

#### PROPIEDADES:

Buen brillo y dureza.

Secado rápido.

Alta viscosidad.

Insoluble en solventes alifáticos.

Incompatible con Alquidales cortas, medias y largas.

#### APLICACIONES:

Recubrimientos Domésticos, Martillados y para la Industria Metálica en general.

- Esmaltes

Recubrimientos para Aerosoles.

#### PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Variable	Valor Min	Valor Max	Técnica de Análisis
Visc. Gardner	Z	Z3	TARQ-310
Número Acido	--	15	TARQ-110
No Volátiles (%)	49	51	TARQ-210
Color Gardner	--	4	TARQ-600
Apariencia	Transparente	Transparente	Visual
Densidad @ 25°C	Registro	Registro	TARQ-700
Prueba de Filtrado - Método Hegman (μ)	0	50	TARQ-910

#### OTROS DATOS

Variable	Valor
Densidad (gr/ml) a 25 °C	0.970 (+/- 0.01)

**Este producto deberá de usarse antes de un año de su fecha de fabricación.**

#### CURADO:

Al aire por acción de agente secante.

- % de metal activo del agente secante recomendado sobre sólidos de resina es: 0.05% Cobalto.

Para cualquier duda, consulte al Departamento de Servicio Técnico Recubrimientos.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga los contenedores en un lugar fresco y seco. Alejados de cualquier fuente de calor, chispa y flama. Para un manejo y almacenamiento adecuado de este producto consulte su MSDS.

## Resinas Alquidales Copolimerizadas

### 3562-50X

#### EMBALAJE:

El embalaje de esta resina 3562-50X, es en tambores de 200 kilos.

Ultima Revisión: 14/01/2011

#### **DECLARACION DE RENUNCIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD**

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. LA GARANTIA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA ALGUN PROPOSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTIA QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO. El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. EL VENDEDOR NO APORTARA NINGUN OTRO REMEDIO, QUE INCLUYA LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI NINGUNA OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE, SIN LIMITARSE A ESTAS. El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o reembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.