

Resinas Alquidales de Cadena Cortada

AL-530370X

DESCRIPCION:

Resina alquidal de cadena cortada diluida en Xilol.

PROPIEDADES:

Buen brillo.
Rápido secado.
Buena nivelación.
Bajo color.

APLICACIONES:

Recubrimientos de dos componentes para Maderas
- Acabados y fondos
Recubrimientos para la Industria Metálica en general
- Esmaltes

PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Variable	Valor Min	Valor Max	Técnica de Análisis
Número Acido	10	15	TARQ-110
No Volátiles (%)	69	71	TARQ-210
Color Gardner	--	4+	TARQ-600
Apariencia	Transparente	Transparente	Visual
Visc. Brookfield (Cps) ²	8,000	16,000	TARQ-300

² RVT, aguja # 4, 10 rpm @ 25°C

OTROS DATOS

Variable	Valor
% Hidroxilos base sólidos	3.3
Densidad (gr/ml) a 25 °C	1.002 (+/- 0.01)

Este producto deberá de usarse antes de un año de su fecha de fabricación.

CURADO:

Reacción con Isocianatos.

Al aire por acción de agentes secantes

- % de metal activo de agentes secantes recomendados sobre sólidos de resina son:

0.06% de Cobalto. 0.05 % fr y 0.30% de Zirconio

Para cualquier duda, consulte al Departamento de Servicio Técnico Recubrimientos.

Resinas Alquidales de Cadena Cortada

AL-530370X

ALMACENAMIENTO:

Mantenga los contenedores en un lugar fresco y seco. Alejados de cualquier fuente de calor, chispa y flama. Para un manejo y almacenamiento adecuado de este producto consulte su MSDS.

EMBALAJE:

El embalaje de esta resina AL-530370X, es en tambores de 200 kilos.

Ultima Revisión: 15/01/2011

DECLARACION DE RENUNCIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. LA GARANTIA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA ALGUN PROPOSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTIA QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO. El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. EL VENDEDOR NO APORTARA NINGUN OTRO REMEDIO, QUE INCLUYA LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI NINGUNA OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE, SIN LIMITARSE A ESTAS. El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o reembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.