

PUG-800 / PUG-732 / PUG-7321

DESCRIPCIÓN

La PUG-800, PUG-732 y PUG-7321 son resinas poliéster no saturada, ortoftálicas, alta viscosidad y sólidos, no pre aceleradas y no tixotrópicas.

CARACTERÍSTICAS

- Buena humectación a cargas minerales y fibra de vidrio.
- Aceptación de monómero de estireno entre 30-40% (en peso).
- Buenas propiedades mecánicas.
- Bajo color.
- Moderado desarrollo de dureza.

APLICACIONES

- Fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio, donde se utilizan los procesos de moldeo manual o aspersion.
- Fabricación de figuras decorativas, donde se requieren curados moderados.

PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Es importante que el material sea evaluado en las instalaciones del cliente, de acuerdo a la técnica de análisis mencionada en la tabla, ya que la antigüedad del lote, temperatura ambiente, humedad, tipo / cantidad de catalizador, equipo de prueba y método, son factores que afectan en el resultado final.

Variable	Unidades	PUG-800	PUG-732	PUG-7321	Técnica de Análisis
Número Ácido (Solución)	mg KOH / g muestra	40 máx.	37 máx.	37 máx.	TARQ-100
No Volátiles	%	78 - 82	74 - 76	70 - 74	TARQ-204
Visc. Gardner	S/U	24 - 26	21 - 24	2 - 22	TARQ-310
Tpo. Gelado	Minutos	7 - 11 ¹	6 - 10 ²	15 - 20 ¹	TARQ-400
Tpo. Curado	Minutos	24 - 32	20 - 30	27 - 38	TARQ-400
Temp. Exotermia	°C	160 máx.	145 - 170	160 máx.	TARQ-400
Color Apha (máx.)	Pt-Co	80	90	-----	TARQ-610
Color Gardner (máx.)	S/U	-----	-----	1.5	TARQ-610
Apariencia	S/U	Transparente	Transparente	Transparente	VISUAL
Estabilidad a 120°C	Horas	1 min.	1.5 min.	1.5 min.	TARQ-660

¹ Al 60% sólidos, 0.25% Co (12%), 1% de Butanox M-50 @25°C; ² Al 60% sólidos, 0.25% Co (al 12%), 1% de PR @25°C.

PROPIEDADES FÍSICAS

Los resultados típicos de las propiedades mecánicas para un laminado fabricado con estas resinas son los siguientes.

Variable	Unidades	PUG-800	PUG-732	PUG-7321	Métodos
Resistencia a la tensión	Psi	16,753	16,753	16,753	ASTM D-638
Módulo de tensión	Psi	1.90 x 10 ⁶	1.90 x 10 ⁶	1.90 x 10 ⁶	ASTM D-638
Elongación	%	1.5	1.5	1.5	ASTM D-638
Resistencia a la flexión	Psi	24,243	24,243	24,243	ASTM D-790
Módulo de flexión	Psi	1.16 x 10 ⁶	1.16 x 10 ⁶	1.16 x 10 ⁶	ASTM D-790
HDT	°C	54	54	54	ASTM D-648
Dureza Barcol	N/A	40	40	40	ASTM D-2583

Laminado con 70% resina / 30% fibra de vidrio; curados 12 horas a temp. ambiente + 5 horas a 65°C. El HDT es checado en casting.

RECOMENDACIONES

- 1.- El nivel de catalizador debe de estar en el rango de 1 a 2.8%, con el fin de asegurar un curado adecuado.
- 2.- Se recomienda que, al utilizar estos productos, la temperatura ambiente sea superior a los 16°C, ya que a menores temperaturas el curado de la pieza puede ser afectado.
- 3.- En el caso de adicionar alguna carga mineral a estos productos, no deberá de usarse asistencia de aire para mezclar, esto no es efectivo y solo le podrá provocar contaminación de agua o aceite.
- 4.- No añada ningún material diferente al catalizador indicado para estos productos, en caso de requerir algún ajuste, vea el punto 6.
- 5.- No deben de mezclarse peróxidos orgánicos con jabones metálicos, aminas o cualquier otro tipo de acelerador o promotor, ya que se generará una descomposición violenta con fuego o explosión.

6.- Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con un Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.

ALMACENAMIENTO

Las resinas PUG-800, PUG-732 y PUG-7321, sin catalizar, tienen un tiempo de vida útil de tres meses a partir de su fecha de facturación, cuando son almacenadas a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, no expuestos a la luz solar, fuentes de calor y humedad. Por cada 7°C de incremento en temperatura, el tiempo de vida podría disminuir a la mitad.

SEGURIDAD Y MANEJO

La información detallada para el manejo seguro de las resinas PUG-800, PUG-732 y PUG-7321, se encuentra en la hoja de seguridad del material, la cual esta disponibles con su Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.

DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. **LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MAS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.** El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. **EN NINGÚN CASO SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.** El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.